

BetonFiber dry

Pannello accoppiato da costruzione con isolamento in cementolegno e Fibra di Legno

Beton  Wood®

Pannelli isolanti termici CAM
con cementolegno accoppiato



Descrizione di prodotto

Il pannello **BetonFiber dry** è un prodotto estremamente versatile perché adatto a molteplici applicazioni nell'edilizia. Ideale per l'isolamento termo-acustico dei fabbricati edili realizzati in legno oppure con sistema tradizionale. In un unico pannello si uniscono i vantaggi della fibra di legno, isolante naturale con elevate prestazioni termiche, a quelli del cementolegno, materiale naturale ad alta densità, che consente di ottenere ottimi risultati di sfasamento termico, di isolamento acustico e di resistenza meccanica.

Entrambi i materiali sono di ottima qualità, ottenuti con l'impiego di legno proveniente unicamente da foreste gestite in modo responsabile, come attesta la certificazione **FSC®**, sottoposti a severi controlli di processo, **marchiati CE**.

Il pannello **BetonFiber dry** si propone come materiale da costruzione con isolamento termo-acustico del tutto naturale incorporato sulla parte destinata all'interno.

Il prodotto può essere installato facilmente su solai, pareti e tetti, ha un'ottima versatilità, resistenza al fuoco in classe A2, e consente di isolare in modo efficace ogni parte dell'edificio. Isolante conforme **CAM**.

Applicazioni

La posa in opera dei pannelli **BetonFiber dry** è strettamente legata al tipo di utilizzo del pannello a seconda del quale sarà opportuno adottare il metodo di applicazione più idoneo.

Il pannello isolante **BetonFiber dry** può essere avvitato alle strutture in legno oppure tassellato su qualsiasi tipo di muratura e solai.

È possibile installare il pannello a secco come **massetto flottante**.

Per ulteriori informazioni o chiarimenti si prega di rivolgersi direttamente al nostro ufficio tecnico o visitare il nostro sito www.betonwood.com



Beton  **Wood®**

Voce di Capitolato

Pannello isolante in cementolegno e fibra di legno **BetonFiber dry** è realizzato con due pannelli accoppiati in fabbrica: un **pannello in cementolegno tipo BetonWood®** ad alta densità (1350 Kg/m^3) ed elevatissima resistenza a compressione ($9.000,00 \text{ Kpa}$), spessore 22 mm , realizzato in conglomerato cementizio tipo Portland e fibra di legno di Pino scortecciato (certificata **FSC®**) con le seguenti caratteristiche termodinamiche: coefficiente di conduttività termica $\lambda=0,26 \text{ W/mK}$, calore specifico $c=1,88 \text{ KJ/Kg K}$, coefficiente di resistenza alla penetrazione del vapore $\mu=22,6$ e classe di reazione al fuoco A2-fl-s1, secondo la norma EN 13501-1; ed un **pannello in fibra di legno FiberTherm® dry** prodotta con sistema a secco, nel rispetto delle norme EN 13171 e EN 13986 sotto costante controllo qualità che costituisce lo strato isolante.

La fibra di legno **FiberTherm® dry** è caratterizzata dalle seguenti caratteristiche termodinamiche: densità $\delta=110 \text{ Kg/m}^3$, coefficiente di conduttività termica $\lambda=0,037 \text{ W/mK}$, calore specifico $c=2100 \text{ J/Kg K}$, coefficiente di resistenza alla penetrazione del vapore $\mu=3$ e classe di reazione al fuoco E, secondo la norma EN13501-1. Il legno impiegato nella lavorazione del pannello è proveniente da foreste controllate da cicli di rimboschimento **FSC®**.

Utilizzi in edilizia

Il pannello **BetonFiber dry** consente di isolare in modo efficace ogni parte dell'edificio:

✓ può essere impiegato come isolamento termico ed acustico di **tetti e solai** che necessitano di un'elevata massa per aumentare lo sfasamento termico e l'abbattimento acustico;

✓ ideale anche per l'isolamento di **coperture sia piane che a falde inclinate** in quanto la superficie in cementolegno protegge la fibra di legno da agenti atmosferici, dall'umidità e dal fuoco. Il pannello è interamente calpestabile e quindi adatto alla posa su superfici orizzontali;

✓ il pannello ha un'elevata resistenza a compressione pari a $9.000,00 \text{ kPa}$ e quindi è adatto per essere usato in luoghi pubblici come **scuole, ospedali, biblioteche, uffici**, ma anche **via di fuga antincendio**, ecc.

Vantaggi

I pannelli **BetonFiber dry** hanno:

- ottima resistenza alla compressione ($9.000,00 \text{ kPa}$);
- elevatissimo abbattimento acustico;
- superficie resistente al fuoco classe A2;
- grazie all'elevata densità si raggiungono ottimi risultati di sfasamento termico;
- elevata traspirabilità e protezione dall'umidità e dalla formazione di muffe;
- garanzia di qualità grazie a continui controlli e test secondo le norme europee.

Accoppiati CAM

I pannelli accoppiati isolanti termici in cementolegno e fibra di legno:

- non contengono ritardanti di fiamma che siano oggetto di restrizioni o proibizioni.
- non sono prodotti con agenti espandenti aventi potenziale di riduzione dell'ozono superiore a zero.
- non sono formulati con catalizzatori al piombo.
- Percentuale di riciclato della **fibra di legno**, misurata sul peso del prodotto isolante, è pari al 98%.
- Percentuale di riciclato del **cementolegno**, misurata sul peso del prodotto isolante, è pari al 35%.



Beton  **Wood®**



Materialiale

I pannelli **BetonFiber dry** in cementolegno e fibra di legno isolante sono accoppiati in fabbrica.

Lo strato rigido in cementolegno **BetonWood®** ha un'elevata resistenza meccanica ed un'alta densità pari a 1350 kg/m³; l'altro pannello è in fibra di legno naturale isolante **FiberTherm® dry** ed ha densità 110 kg/m³.

Il legno impiegato nella lavorazione del cementolegno proviene da foreste controllate da cicli di rimboschimento **FSC®** e pressato con acqua e legante idraulico (cemento Portland) con elevati rapporti di compressione a freddo.

Certificazioni

Il pannello **BetonFiber** è prodotto con materiali certificati CE ai sensi delle normative vigenti e con CAM. Su richiesta sono disponibili certificati dei prodotti.



Caratteristiche **tecniche**

BETONFIBER DRY

PANNELLO IN CEMENTOLEGNO

Caratteristiche	Valori
Densità ρ [kg/m³]	1350
Classe di reazione al fuoco secondo la norm. EN 13501-1	A2-fl-s1
Coefficiente di conduttività termica λ_D [W/(m*K)]	0,26
Calore specifico c [J/(kg*K)]	1.880
Fattore di penetrazione del vapore acqueo μ	22,6
Coefficiente di espansione termica lineare α	0,00001
Rigonfiamento di spessore dopo 24h di immersione in acqua	1,5%
Valore PH superficiale	11
Resistenza a flessione σ [N/mm²]	min.9
Resistenza a trazione trasversale N [N/mm²]	min.0,5
Permeabilità all'aria l/min.m² Mpa	0,133
Modulo di elasticità E [N/mm²]	4500
Resistenza a trazione τ [N/mm²]	0,5
Resistenza a carico distribuito (kPa)	9000
Resistenza a carico concentrato (kN)	9



Beton  **Wood®**

Caratteristiche **tecniche**

BETONFIBER DRY
PANNELLO IN FIBRA DI LEGNO

Caratteristiche	Valori
Fabbricazione controllata secondo la norma	DIN EN 13171
Codice identificativo	WF - EN 13171 - T5 - CS(10\Y)50 - TR10 - WS1,0 - MU3
Densità kg/m ³	110
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-1	E
Coefficiente di conduttività termica λ D W/(m·K)	0,037
Calore specifico J/(kg·K)	2100
Resistenza alla diffusione del vapore μ	3
Valore sd (m)	0,12(40)/0,18(60)/0,24(80)/0,3(100) /0,36(120)/0,42(140)/0,48(160) /0,54 (180)/0,6(200)/0,66(220)/0,72(240) /0,78(260)/0,84(280)/ 0,9(300)
Resistenza termica RD (m ² ·K)/W	1,05(40)/1,60(60)/2,15(80)/2,70(100) /3,20(120)/3,75(140)/4,30(160)/4,85 (180)/5,40(200)/5,90(220)/6,45(240) /7,00(260)/7,55(280)/8,10(300)
Sollecitazione di compressione per 10% di distorsione σ_{10} (N/mm ²)	0,05
Resistenza a compressione (kPa)	50
Resistenza a trazione perpendicolare (kPa)	10
Assorbimento d'acqua istantaneo (kg/m ²)	≤ 1,0
Componenti	Fibra di legno, resina PUR, paraffina
Codice rifiuti (EAK)	030105



Beton Wood®

Formati disponibile

300 mq minimi Spessori abbinabili		fibra di legno FiberTherm® dry						
cementolegno Betonwood®		40	60	80	100	120	140	160
	Spessori ridotti per ristrutturazioni 110%	8	•					
		10	•					
		12	•	•	•			
	Impiego per isolamento di strutture verticali	14	•	•	•			
		16	•	•	•	•	•	•
		18	•	•	•	•	•	•
		20	•	•	•	•	•	•
	Spessori maggiori per massetti a secco	22	•	•	•	•	•	•
		28	•	•	•	•	•	•
		40	•	•	•	•	•	•

combinazioni di spessori standard

•

 combinazioni di spessori su richiesta

Formati standard		
Per pannelli con spessore del cementolegno da 8 a 40 mm su richiesta fino a 3000x1200 Per pannelli con spessore del cementolegno di 22 mm	1200 x 500	1250 x 600
	1200 x 500	

La tabella propone spessori e formati standard secondo l'esperienza maturata dalla nostra azienda a diretto contatto con il mondo dell'edilizia da anni, per proporre le migliori soluzioni nel campo dell'isolamento termico. Sono disponibili anche formati maggiori (3200x1250, 2800x1250, 2600x1250).

Per i formati sopracitati con spessori del pannello in cementolegno superiori ai 22 mm o per qualsiasi altra personalizzazione sono necessari ordini minimi di 300 mq. L'isolante può essere abbinato al pannello in cementolegno **BetonWood** anche con battentatura in modo da migliorarne la posa, in particolare per la realizzazione di massetti a secco e massetti radianti.

BetonWood srl

Via di Rimaggio, 185
I-50019 Sesto Fiorentino (FI)
T: +39 055 8953144
F: +39 055 4640609
info@betonwood.com
www.betonwood.com

BTFBRD IR.21.02

Le indicazioni e prescrizioni sopra indicate, sono basate sulle nostre attuali conoscenze tecnico-scientifiche, che in ogni caso sono da ritenersi puramente indicative, in quanto le condizioni d'impiego non sono da noi controllabili. Pertanto, l'acquirente deve comunque verificare l'idoneità del prodotto al caso specifico, assumendosi ogni responsabilità dall'uso, sollevando BetonWood da qualsivoglia conseguente richiesta di danni. Per qualsiasi informazione contattare il nostro ufficio commerciale all'indirizzo:

info@betonwood.com

TERMINI & CONDIZIONI DI VENDITA: scaricabili sul sito www.cementolegno.com